

Weißbrennender, eisenfrei gemahlener und angereicherter Kalifeldspatsand z.B. für Porzellanmassen oder Sanitärglasuren.

## PEGMATIT GPA 45

Chemische Analyse geglüht [%]	SiO <sub>2</sub>	82,2
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	11,1
	TiO <sub>2</sub>	0,12
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,09
	CaO	0,04
	MgO	0,03
	K <sub>2</sub> O	6,03
	Na <sub>2</sub> O	0,28
Glühverlust [%]		1,01

Mineralogische Zusammensetzung [%]	K-Feldspat	36,2
	Na-Feldspat	2,4
	Quarz	54,1
	Kaolinit	7,3

Brennfarbe		weiß
------------	--	------

Lieferbar: • gesiebt 0-8 mm • gemahlen von < 500 µm bis < 63 µm