

Eine hochschamottierte Krümelmasse für plastisch geformte Keramik.

KERAMISCHE MASSEN KMH

Schamottierung [mm]		0 - 1,0
Chemische Analyse geglüht [%]	SiO ₂	63,2
	Al ₂ O ₃	31,9
	TiO ₂	1,62
	Fe ₂ O ₃	1,58
	CaO	0,40
	MgO	0,61
	K ₂ O	0,59
	Na ₂ O	0,11
Glühverlust [%]		5,67
Anmachfeuchte [%]		15,9
Trockenschwindung [%]		5,0
Brennschwindung [%]	1000°C	0,5
	1100°C	2,7
	1200°C	3,9
Gesamtschwindung [%]	1000°C	5,5
	1100°C	7,4
	1200°C	8,7
Wasseraufnahme [%]	1000°C	12,3
	1100°C	10,3
	1200°C	8,6
Wärmeausdehnungs- koeffizient α [$\times 10^{-6}K^{-1}$]	Vorbrand 1070°C	
	20-200°C	5,0
	20-500°C	5,3
	20-600°C	6,1
Brennfarbe		cremeweiß

Lieferbar: • als Krümelmasse mit angepaßter Feuchte

Die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte. Verkauf entsprechend Muster zu unseren Lieferbedingungen.